

# Pyrolon® XT



## El overol Pyrolon® XT es "Duro como una Roca"!

Este overol retardante de llama de Lakeland cuenta con un diseño de puños hacia adentro y cumple con la norma ANSI/ISEA 101-1996 así puede moverse fácilmente y no preocuparse de desgarros en la prenda. 70% más fuerte que Pyrolon® plus 2, esta prenda está reforzada con una malla de nylon CEREX® y un acabado repelente. Nuestro Pyrolon® XT permite la permeabilidad del aire otorgando un alto grado de MVTR's. Pueden ser usados cómodamente sobre prendas FR de Nomex® o Indura® para ayudar a mantener la grasa y la suciedad fuera de los overoles más caros sin comprometer sus propiedades. Pyrolon® XT es una prenda rentable para aplicaciones donde se requieran prendas FR. Pyrolon® XT puede ser usado en ambientes de trabajos peligrosos o no peligrosos donde los contaminantes pueden estar presentes.

## Pyrolon® XT Propiedades Físicas

Propiedades	Test Método	Unidad	Test Resultado
Peso Básico	ASTM D3776	oz/y <sup>2</sup>	2.9 oz/y <sup>2</sup>
Resistencia Tracción MD	ASTM D5034	libras	35.0 libras
Resistencia Tracción XD	ASTM D5034	libras	27.3 libras
Desgarro Trapezoidal MD	ASTM D5733	libras	9.6 libras
Desgarro Trapezoidal CD	ASTM D5733	libras	14.8 libras
Longitud Carbonización MD	ASTM D6413	pulgadas	4.0 pulgadas
Longitud Carbonización XD	ASTM D6413	pulgadas	3.5 pulgadas

**Pueden ser usados para cumplir con la sección 5.1.3 "Requerimientos de usuario final" de NFPA 2113**



Overol  
27412  
Pyrolon® XT  
Overol, Cierre  
Tallas : S - 5X  
Cantidad por Caja : 25



Overol  
27428  
Pyrolon® XT  
Overol, cierre  
capucha, elásticos  
en muñecas y tobillos  
Tallas : S - 5X  
Cantidad por Caja : 25

**No usar para protección contra incendios.  
Evitar llama abierta o calor intenso.  
Prendas Pyrolon® XT no son lavables.  
El lavado elimina los acabados especiales  
por lo tanto remueve las características de  
retardancia a llama y repelencia de agua  
y aceite.**